

LACA PLASTIFICANTE *acquacer* – Ficha técnica



Descripción

Recubrimiento de base acrílica y ferrosilícica, combinadas con plastificantes permanentes, lo que le confiere al producto terminado una excelente resistencia al tránsito y la fricción, perfecta adherencia al sustrato, óptima dureza y excelente terminación (brillante-satinada), facilitando la limpieza y el mantenimiento de la superficie tratada. Es impermeable a manchas de grasa y otras suciedades. Restaurable con el tiempo.

Aplicaciones

Lajas, baldosas cementicias, hormigón, alisado de cemento, tejas, ladrillos, bloques, etc.

Preparación de la superficie

Superficies nuevas:

Las superficies a tratar deben estar perfectamente limpias, secas y desengrasadas, libres de todo tipo de impurezas, aceite, jabón, grasa, cera, etc.

De existir manchas de restos de final de obra (cemento, pastina, pegamento, óxido, etc.) utilizar Quita Restos de Obra Acquacer siguiendo las instrucciones del envase.

Superficie pintadas:

Si existen partes flojas o deterioradas (con resto de Laca Plastificante u otra pintura) las mismas deben eliminarse con espátulas, lijado profundo o cepillado (cerda dura).

Condiciones de Aplicación

- Temperatura Ambiente: Mayor a 10°C
- Temperatura de la superficie: De 15 a 30°C
- Humedad Relativa: Menor a 85%
- Nunca aplique frente a los rayos del sol. Aplique en horas donde esto no suceda: o bien use carpas o lonas para crear sombra.
- No aplique en exteriores si existe pronóstico de lluvia en las 72 horas siguientes a la aplicación

Tiempos de secado

En condiciones normales de presión atmosférica y temperatura ambiente (50% H.R.A. -25° C)

-Tacto: 10 min.

-Duro: 1 hora.

-Para transitar: 3 horas.

-Duro total: 48 a 72 horas.

Pudiendo variar de acuerdo con el índice de absorción de la superficie y del espesor de la película húmeda aplicada.

Modo de Aplicación

Preparación de la superficie

Toda superficie antes de recubrirla debe de cumplir con las siguientes condiciones:

Limpia. Elimine de la superficie cualquier material que impida que la pintura se adhiera a la superficie, como polvo, grasa, pintura suelta, óxido, moho, tierra, y cualquier material que impida que la pintura se adhiera a la superficie. Remueva con cepillo de alambre o carda mecánica toda la pintura suelta o dañada.

En caso de existir en el sustrato restos de materiales cementicios, pastina o manchas de óxido y salitre, recomendamos utilizar Quita Restos de obra **ACQUACER**, siguiendo las instrucciones del envase.

Seca: No deberá existir humedad en la superficie.

Opaca. La superficie no deberá ser brillante ni estar pulida.

Si la superficie es lavada, dejar secar como mínimo 24 hs antes de proceder a la aplicación.

Aplicación

Puede ser aplicado con pincel, brocha, rodillo o equipo airless.

-Tiempo entre manos: La segunda mano debe darse cuando la primera esté seca, de 2 a 4 horas, según las condiciones climáticas.

-Limpieza de herramientas: Los elementos de trabajo se limpiarán con diluyente (aguarras).

Superficies de concreto con eflorescencias: Identifique la fuente de humedad. Elimine o controle el flujo de humedad a través de la superficie. En ocasiones requerirá de algún especialista como plomero, arquitecto o ingeniero. Elimine eflorescencia. Trate la superficie como superficie nueva. El poder cubritivo de este producto es aprox. 8 a 10 m² por litro por mano, aunque el rendimiento varía de acuerdo al nivel de absorción de la superficie a tratar.

Seguridad

Utilizar guantes, protección respiratoria y ocular. El producto contiene solventes para su penetración profunda. Su aplicación deberá hacerse en lugares muy bien ventilados, lejos de toda llama o fuente de calor.

No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación. En caso de ingestión, no induzca al vómito y consulte inmediatamente a su médico o al Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160.

Evite el contacto directo con la piel. Mantener fuera del alcance de los niños.

Se recomienda aplicar este material con temperatura ambiente superior a 10°C.

El empleo de este producto en usos o condiciones diferentes a los expresados en este boletín técnico queda a riesgo del comprador, aplicador o usuario

NOTA: Las indicaciones presentes se fundamentan en los conocimientos y experiencias que hemos adquirido, y no se nos podrá oponer cualquier error, inexactitud, omisión, insuficiencia de redacción, que resulte de la evolución tecnológica y de la investigación, entre la fecha de emisión de este documento y la fecha de adquisición.

Los datos que resultan de esta ficha técnica son meramente indicativos y no exhaustivos, así como la información proporcionada verbalmente a través de una llamada telefónica de un prospecto o de un cliente

